

Verwendung

SYCOFIX® Blitzzement ist optimal geeignet zum teilflächigen Spachteln, zum Reparieren von Mauerausbrüchen, Treppenstufen und Podesten, zum Verfüllen von Fugen, Rissen und Löchern sowie für das schnelle Fixieren und Befestigen von Bauteilen, wie Dübel, Stifte, Scharniere, Regalträger, Konsolen, Geländer, Rohrschellen, Schilder, Schalterdosen u.v.m. SYCOFIX Blitzzement ist auch für die direkte Verlegung von keramischen Bodenbelägen geeignet und als Wand- und Bodenspachtelmasse im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Geeignete Untergründe

- Zement- und Schnellzementestriche
- Gipsgebundene Estriche
- Gussasphaltestriche (vollflächig abgesandet)
- Kalk, Gips- und Zementputz
- Beton und Gasbeton
- Mauerwerk
- Altuntergründe wie keramische Beläge, Natursteinbeläge und Terrazzo
- Untergründe mit alten Farbanstrichen

Eigenschaften

- schnellabbindender Reparaturmörtel
- hohe Standfestigkeit
- witterungsbeständig
- Auftragsstärke bis max. 30 mm
- Verarbeitungszeit: ca. 3 Minuten
- oberflächentrocken nach 5 Minuten
- belastbar nach ca. 15 Minuten
- Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung: 70 - 75 °C

Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen fest, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Alte, lose und verbundschwache Spachtelschichten mechanisch entfernen. Alte Farbanstriche aufrauen oder entfernen. Alte Nutzböden wie keramische Fliesen anschleifen.

Den Untergrund gut vornässen. Stark sandende und kreidende Untergründe mit **SYCOFIX® System Tiefgrund LF** grundieren. **SYCOFIX® Blitzzement** nicht auf gefrorenen Untergrund verarbeiten.

Applikation

1,5 kg **SYCOFIX® Blitzzement** in 0,3 Liter sauberes, kaltes Wasser einrühren und unmittelbar danach verarbeiten, da der angerührte **SYCOFIX® Blitzzement** in ca. 3- 5 Minuten erhärtet. Es ist nur so viel **SYCOFIX® Blitzzement** anzurühren, wie in ca. 3 Minuten verarbeitet werden kann. Bei höheren Temperaturen ist ein Nachnässen von frischen Mörtelstellen empfehlenswert.

Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser und die Hände mit **SYCOFIX® Reinigungstücher tiefenrein** zu reinigen.

Lagerung

Kühl und trocken im original geschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung

Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Hinweise

Enthält Portlandzement



Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung Kennzeichnungsetikett bereithalten. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Einatmen von Staub vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser und Seife waschen. **BEI EINATMEN:** An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen internationalen Vorschriften.

GISCODE ZP1

Chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG



Verpackung

1,5-kg-Tüte (8 Stück/VE, 60 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995900804

5-kg-Sack (4 Stück/VE)
EAN-Code: 4015995907155