

## Verwendung

**SYCOFIX® Grundierfarbe weiß** dient als optimaler Grundanstrich für nachfolgende Putz- und Anstricharbeiten sowie für Wandbeschichtungen aus Naturfasern.

## Eigenschaften

- ausgezeichnetes Deckvermögen
- ergibt matte, griffige Oberfläche sowie gleichmäßigen weißen Untergrund
- ergibt optimale Haftbrücke
- für innen und außen
- lösungsmittelfrei
- scheuerbeständig
- individuell abtönbar mit **SOPHIA® Color Plus Konzentraten**

## Verarbeitung

### **Geeignete Untergründe**

Beton, Putz, Mauerwerk  
Gipskartonplatten  
Faserzement- und Hartfaserplatten, Gasbeton  
Mineral-, Dispersions- oder Alkydharzfarbanstriche

### **Untergrundvorbehandlung**

Alle Untergründe müssen fest, trocken und frei von Trennmitteln sein. Fehlstellen sind mit **SYCOFIX® Außen- und Klebspachtel** im Außenbereich und mit **SYCOFIX® System MUR-Super-Haftspachtel** im Innenbereich auszugleichen. Stark saugende, sandende oder kreibende Untergründe mit **SYCOFIX® System Tiefgrund LF** oder **SYCOFIX® Acryl Tiefgrund Konzentrat Gel** vorbehandeln. Neuputze mindestens 14 Tage austrocknen lassen. Anschließend Neuputze sowie Nachputzstellen mit **SYCOFIX® Vogelfluat** fluatieren und nachwaschen. Alte Tapeten und nicht tragfähige Anstriche (Leimfarben) sind restlos zu entfernen. Dazu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** optimal geeignet. Glänzende und nicht saugfähige Oberflächen, wie z. B. Ölfarben, mit **SYCOFIX® Entfetter und Anlauger** abwaschen und mit **SYCOFIX® Putz- und Haftgrund Gel** grundieren.

### **Applikation**

Vor Gebrauch gut umrühren!

**SYCOFIX® Grundierfarbe weiß** mit Pinsel, Bürste, Rolle oder Spritzgerät bei Temperaturen oberhalb 5 °C gleichmäßig und deckend auftragen. Bei Bedarf kann **SYCOFIX® Grundierfarbe weiß** durch Zusatz von 5-10 % Wasser auf die gewünschte Verarbeitungskonsistenz eingestellt werden. Nach einer Trockenzeit von ca. 6 - 8 h können nachfolgende Beschichtungen folgen. **SYCOFIX® Grundierfarbe weiß** kann mit max. 3 % **SOPHIA® Color Plus Konzentrat** individuell abgetönt werden.

### **Ergiebigkeit**

1 Liter ausreichend für 5 – 6 m<sup>2</sup>  
5 Liter ausreichend für 25 - 30 m<sup>2</sup>  
10 Liter ausreichend für 50 - 60 m<sup>2</sup>

### **Inhaltsstoffe**

Kunstharzdispersion, Wasser, mineralische Füllstoffe, Quarzsand, Titandioxid, Konservierungsmittel und Additive

Decopaint-Richtlinie 2004/42

Kategorie: A/a  
max. EU-VOC-Grenzwert: 30 g/l (2010)  
max. VOC-Wert des Produktes: 10 g/l

### **Lagerung**

Angebrochene Gebinde gut verschließen.  
Kühl, jedoch frostfrei in original geschlossenen Gebinden mindestens 24 Monate lagerfähig.  
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

### **Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.  
Eingetrocknete Farbreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

### **Hinweise**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.  
EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.  
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen

### **Besondere Hinweise**

Nicht anwendbar auf feuchten Untergründen. Spritzer auf nicht zu grundierenden Flächen sind sofort mit einem feuchten Tuch zu entfernen.  
Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.



**Verpackung**

5-l-Gebinde (1 Stück/VE, 56 Stück/Palette)  
EAN-Code 1 : 4015995901344

10-l-Gebinde ( 1 Stück/VE, 27 Stück/Palette)  
EAN-Code 2 : 4015995901351