

Verwendung

SYCOFIX® Holzleim D3 eignet sich für besonders beanspruchte Holzverleimungen im Innen- und Außenbereich. **SYCOFIX® Holzleim D3** ist feuchtigkeits- und wasserbeständig. **SYCOFIX® Holzleim D3** ist optimal geeignet zum Verkleben von Holztüren, -fenstern, -treppen u. a. Holzbauteilen. **SYCOFIX® Holzleim D3** entspricht der DIN EN 204 D 3 und ist geprüft vom Fensterinstitut Rosenheim.

Eigenschaften

- für innen und außen
- wasserfest nach DIN EN 204 D3
- transparent auftrocknend
- für höchste Ansprüche
- geprüft vom Fensterinstitut Rosenheim

Verarbeitung

Holzvorbereitung

Auf gute Fugenpassung sowie auf staub- und fettfreie Oberfläche achten. Inhaltsstoffreiche Hölzer (Exoten) unmittelbar nach dem Hobeln verleimen.

Bei Hölzern mit hoher Dichte (Harthölzer) Pressdruck und Presszeit nicht zu knapp bemessen. Anrauen oder Anschleifen der Holzoberflächen kann vorteilhaft sein.

Leimauftrag

Der Leim kann von Hand und mittels Leimauftragsmaschinen, wie sie für die einzelnen Arbeitsgänge üblich sind, aufgetragen werden. Bei spannungsreichen Bauteilen empfiehlt es sich Schraubzwingen zu verwenden.

Offene Zeit

ca. 8 – 12 Minuten bei 20 °C.

Die offene Zeit wird durch die Raumtemperatur, Holzfeuchte, Holzart und Leimauftragsmenge beeinflusst.

Presszeit

Massivholzverleimung bei 20 °C Raum-, Holz- und Leimtemperatur ca. 30 – 45 Minuten, Flächenverleimung bei 20 °C Raum-, Holz- und Leimtemperatur ca. 60 Minuten

Pressdruck

Massivholz- und Flächenverleimung: ca. 0,2 – 0,7 N/mm² (2 – 7 kp/cm²)

Holzfeuchte

ca. 8 – 12 %

Ergiebigkeit

1 kg ausreichend für 4 – 10 m² je nach Auftragsart

Massivholzverleimungen ca. 150 – 250 g/m²

Flächenverleimungen ca. 100 – 150 g/m²

Lagerung

Lagerbedingungen

Kühl, frostfrei und trocken an einem gut belüfteten Ort lagern.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde unter Einhaltung der Lagerbedingungen 12 Monate haltbar.

Nach dem Öffnen unter Einhaltung der Lagerbedingungen im dicht verschlossenen Originalgebinde 6 Monate.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.

Eingetrockneter Leim kann über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Besondere Hinweise

Der Leim trocknet transparent auf und ergibt eine helle Leimfuge.

Raum-, Leim- und Werkstofftemperaturen sollen nicht unter 15 °C liegen.

Die verwendeten Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser und die Hände mit **SYCOFIX® Reinigungstücher tiefenrein** zu reinigen.

Verpackung

75-g-Spritzflasche (20 St./VE, 120 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995901030

250-g-Tube (9 St./VE; 60 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995904543

1-kg-Gebinde (6 St./VE, 60 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995900989

5-kg-Gebinde (56 St./Palette)
EAN-Code : 4015995901207

15-kg-Gebinde (24 St./Palette)
EAN-Code : 4015995901214

30-kg-Hobbock (27 St./Palette)
EAN-Code : 4015995901221