

SYCOFIX® Spezialspachtel gegen Stockflecken

Verwendung

SYCOFIX® Spezialspachtel gegen Stockflecken ist optimal als Flächen- und Reparaturspachtel bei der Renovierung und Sanierung schimmelgefährdeter Wand- und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich sowie in Feuchträumen (wie z.B. Bad, Dusche, Küche, Keller, Garage) geeignet. Er ist auf allen mineralischen Untergründen wie z.B. Mauerwerk, Kalk-, Kalk-Zementputz, Porenbeton, Gipsputz, Beton u.a. einsetzbar. Durch seine hohe Alkalität und feuchteregulierende Wirkung beugt er auf natürliche Art und Weise Schimmelbildung vor und hat damit einen bedeutsamen Anteil für umweltfreundliches Wohnen.

Eigenschaften

- bis zu 15 mm Auftragsstärke in einem Arbeitsgang
- bis zu 90 Minuten verarbeitbar
- sehr gutes Füll- und Haftvermögen
- optimal filz- und glättbar
- einfärbbar mit **SOPHIA® Color Plus Konzentraten**
- witterungs- und frostbeständig
- atmungsaktiv, feuchteregulierend
- mit hohem Weißgrad aufrocknend
- einsetzbar auf feuchten Untergründen

Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung

Bereits mit Schimmel befallene Flächen sind mit **SYCOFIX® Anti-Schimmel-Spray** oder **SYCOFIX® Anti-Schimmel Aktivschaum** vorzubehandeln. Die Untergründe müssen tragfähig, staubfrei, frostfrei und trocken sein. **SYCOFIX® Anti-Schimmel-Spachtel** erhärtet auch auf Untergründen mit einer Restfeuchte von max. 3%. Nachdrückende oder aufsteigende Feuchtigkeit ist durch entsprechende Maßnahmen zu beseitigen. Sinterschichten, lose Putze und Verunreinigungen jeder Art sind zu entfernen.

Applikation

1,5 kg **SYCOFIX® Spezialspachtel gegen Stockflecken** in 0,6 Liter Wasser gleichmäßig einrühren bis eine homogene Spachtelmasse erreicht ist. Die Verarbeitungszeit beträgt 90 Minuten.

Die Verarbeitung ist bei Temperaturen oberhalb 5 °C durchzuführen. Der angerührte Spachtel kann mit max. 1% Sophia Color Plus Konzentrat eingefärbt werden.

Haarrisse im Untergrund sind zuvor schwalbenschwanzförmig auszuweiten und tiefe Risse oder Unebenheiten schichtweise zu schließen. Die max. Auftragsstärke beträgt 15 mm pro Arbeitsgang. Dabei erst jede Schicht aushärten lassen.

Sollten Anstricharbeiten erfolgen, so ist eine Trockenzeit von 28 Tagen einzuhalten. Die vollständig abgetrocknete Fläche ist dann hervorragend als Anstrichträger geeignet, z.B. für Folgeanstriche mit **SYCOFIX® Streichkalk**, Silikatfarben oder auch **SYCOFIX® Antischimmelfarbe**. Vor Anstrichbeginn ist die Fläche mit **SYCOFIX® Vogelfluat** vorzubehandeln, um eine mögliche Verfärbung des Anstriches zu vermeiden.

SYCOFIX® Spezialspachtel gegen Stockflecken

Version: 1.1

Wird **SYCOFIX® Spezialspachtel gegen Stockflecken** als Sichtspachtel verwendet, so ist zur Erhöhung der Oberflächenfestigkeit ein Anstrich mit **SYCOFIX® Acryl Tiefgrund Konzentrat LF** 1:3 verdünnt mit Wasser empfehlenswert.

Die Verarbeitungshinweise der jeweiligen Anstrichstoffhersteller sind zu beachten. Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

ca. 0,8 m²/kg bei 1 mm Schichtstärke

Inhaltsstoffe

Portlandzement, Calciumhydroxid, Additive

Lagerung

Kühl und trocken, aber frostfrei 12 Monate im geschlossenen Originalgebinde lagerfähig. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung

Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Hinweise

Enthält Portlandzement



Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung Kennzeichnungsetikett bereithalten. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Einatmen von Staub vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem



SYCOFIX® Spezialsachtel gegen Stockflecken

Tragen waschen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen internationalen Vorschriften.
GISCODE ZP1

Chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG

Verpackung

1,5-kg-Tüte (8 Stück/VE)
EAN-Code : 4015995908138

5-kg-Sack (4 Stück/VE)
EAN-Code : 401599590812