

Verwendung

SYCOFIX® Universal Bodenbelagfixierung ist eine hochwertige Fixierung zum vollflächigen Fixieren von PVC- und CV-Belägen, Linoleum, Tuftingbeläge mit Vlies-, Textil- oder Latexschaumrücken, Textilbeläge mit PVC-Schwerbeschichtung (z.B. Anker Clinic®) und Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen.

SYCOFIX® Universal Bodenbelagfixierung ist auf Estrichböden, vorhandenen Nutzböden (Parkett, Fliesen, PVC-Beläge u.ä.), Spanplatten sowie auf Natur- und Kunststeinböden hervorragend geeignet.

Verarbeitungseigenschaften

- kurze Ablüftzeit von ca. 10 Minuten
- hohe Verlegesicherheit
- geeignet für Nass- Schampoonier- und Sprühextraktionsreinigung
- vom Untergrund wiederaufnehmbar
- stark emissionsarm nach Emissioncode EC 1
- lösungsmittelfrei nach Giscodex D1
- geeignet für Fußbodenheizung sowie Stuhlrollen nach DIN 68131
- nach Durchtrocknung geruchsneutral, ökologisch und physiologisch unbedenklich

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen sauber, dauer trocken, fest und eben sein. Saugende bzw. sandende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund LF** zu behandeln. Unebenheiten auf Untergründen, basierend auf Gips, Zement oder Holz, sind mit **SYCOFIX® Spezial Fußboden Ausgleichsmasse Express Direkt** auszugleichen. Alte Beläge müssen fest liegen und von Fett-, Glanz- und Pflegemittelschichten gereinigt werden. Parkett muß eine absolut wasserfeste Versiegelung aufweisen. Ferner muß darauf geachtet werden, dass aufsteigende Feuchtigkeit vermieden wird. Schwimmende Estriche und am Erdreich angrenzende Untergründe müssen bauseitig normgerecht gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet sein.

Applikation

Vor Beginn der Verlegung sind Belag, Klebstoff und Untergrund mindestens 24 Stunden an die Klimabedingungen des Raumes anzupassen, in dem der Belag verlegt werden soll. Eine gute Belüftung und Hautschutz wird empfohlen. Der zugeschnittene Belag ist zur Hälfte zurückzulegen. Anschließend wird **SYCOFIX® Universal Bodenbelagfixierung** gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Bei Belägen mit glatter Rückseite erfolgt der Auftrag mit einer Schaumstoffrolle, bei Belägen mit strukturierter Rückseite mit Zahnspachtel A 4. Nach einer Ablüftzeit von 10 -20 Minuten wird der Belag eingelegt und gründlich angerieben. Mit der anderen Belaghälfte ist analog zu verfahren. Schwere und dicke Bodenbeläge nach ca. 45 Minuten nochmals gut anreiben. Die volle Belastbarkeit ist nach 24 Stunden gegeben. Die verwendeten Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser und die Hände mit **SYCOFIX® Reinigungstücher tiefenrein** zu reinigen.

Entfernen des Belages

Durch vorsichtiges Abziehen vom Rand lässt sich der Belag später wieder lösen. Fixierungsreste mit Wasser unter Zusatz von **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** ca. 30 Minuten einweichen und anschließend mit Bürste oder glattem Spachtel entfernen. Danach den Untergrund nass bürsten und nachwischen.

Ergiebigkeit

glatter Untergrund/glatte Belagrücken

Auftrag mit Schaumstoffrolle ca. 10 m²/ kg

rauer Untergrund/strukturierter Belagrücken

Auftrag mit Zahnpachtel A 4 ca. 6 m²/ kg

Inhaltsstoffe

Wässrige Kunstharzdispersion auf Basis von Acrylsäureester, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei, 12 Monate in original geschlossenen Gebinden lagerfähig. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.
Eingetrocknete Produktreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

Hinweise

Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)



Achtung

H317

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz

SYCOFIX® Universal Bodenbelagfixierung

tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Informationen zur Wiederverwendung oder Wiederverwertung beim Hersteller oder Lieferanten erfragen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Besondere Hinweise

Die optimale Verarbeitungstemperatur bei 18 – 25°C Luft- und ca. 15°C Bodentemperatur. Die Abluftzeit variiert je nach Auftragsmenge, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Saugfähigkeit des Untergrundes und der Art des Belages.

Höhere Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und gering saugenden Untergründe verlängern die Abluft- und Einlegezeit. Nutzbeläge (wie z.B. PVC, Linoleum) können sich verfärben wenn andere Beläge darauf verlegt werden.

Verpackung

1-kg-Gebinde (6 Stück/VE, 60 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995900286

4-kg-Gebinde (1 Stück/VE, 60 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995905403

6-kg-Gebinde (1 Stück/VE, 56 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995905458

17-kg-Gebinde (24 Stück/Palette)

EAN-Code : 4015995905410